



Wohnraum-Lasur

Vosková emulze na bázi přírodní pryskyřice a lněného oleje




Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	672	200	30
	Balení	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l
	Typ balení	plechový obal bílý	plechový obal bílý	plechový obal bílý
	Kód obalu	01	03	10
	Číslo výrobku			
incolore	2400	■	■	■
farblos (bezbarvý)	2401	■	■	■
antikgrau	2302	■	■	
birke	2303	■	■	
eiche	2305	■	■	
mocca	2306	■	■	
kirsche	2307	■	■	
toskanagrau	2308	■	■	
Speciální odstíny*	2406		■	■
*Minimální odběr 2,5 l				

Spotřeba

cca. 50-100 ml/m² na jeden nátěr



Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Nábytek
- Obklady zdí a stropů
- Dětské hračky
- Dveře
- Ve vlhkých místnostech (kuchyň & koupelna)
- Schodiště a parkety, jako barevná základní barva

Vlastnosti výrobku



- Na vodní bázi
- Na bázi obnovitelných surovin (lněný olej & přírodní pryskyřice)
- Dobré vlastnosti pro zpracování
- Vydatný
- Velmi dobrá odolnost vůči vodě (perlový efekt)
- Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1C
- V důsledku přírodních surovin dochází k určitému kolísání v barevných tónech výrobku, které jsou, na základě našich zkušeností, bez vlivu na zbarvení povrchu dřeva.

Údaje o výrobku

Pojivo	Akrylátová disperze
Hustota	cca. 1,02 g/cm ³
Viskozita (20 °C)	200 - 500 mPa*s
Zápach	Mírný
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"**

Systémové produkty

- **Hartwachs-Öl (0695)**
- **Treppen- & Parkettlack (2390)**

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Vlhkost dřeva: 8-12%
Mezibrus s P150 – 180
Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý
- **Příprava podkladu**
Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.
Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.
Mastná dřeva obsahující pryskyřice umyjte pomocí Verdünnung & Pinselreiniger.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min.+15 °C až do max. +30 °C
- Před použitím dobře promíchejte.
Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.
Provedte jemný mezibrus pomocí brusné houby o zrnitosti 240 - 320.
Vyhněte se probroušení.
Po uschnutí naneste 2 vrstvu.
Nanášejte v tenké vrstvě.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Zkušební vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
U tmavých odstínů je třeba základní nátěr provést velmi pečlivě, aby se docílilo rovnoměrného zbarvení.
Po nanesení barevného základu na schodiště a parkety musíte povrch ošetřit ještě pomocí výrobků Treppen- & Parkettlack nebo Hartwachs-Öl.

- **Schnutí**
Suchý vůči prachu: po cca. 2 hodinách
Suchý na dotek: po cca. 4 hodinách

Pro další zpracování: po schnutí přes noc
Plně zatížitelný po 7 dnech
Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu
Schnutí je závislé na druhu dřeviny a sací schopnosti podkladu.

■ **Ředění**

Připraven k aplikaci.
Pro základní nátěr: zředte pomocí cca 25 % vody


Nářadí / čištění



Akrylový štětec
váleček s krátkým vlasem - ne pěnový váleček
Stříkací pistole (1,4–1,6 mm tryska, tlak cca. 2 bar)
Podlahový kartáč

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem,
trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při nanášení stříkáním používejte dýchací filtr P2, ochranné brýle, ochranné rukavice a pracovní oblečení.

GISCODE

BSW20

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Bezpečnostní informace v souladu s nařízením RAL

Skladujte mimo dosah dětí.
Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2.
Při broušení používejte prachový filtr P2.
V době zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání.
Při práci s barvou nejezte, nepijte, ani nekuřte.
Při očním kontaktu a kontaktu s kůží ihned důkladně vypláchněte vodou.
Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků nebo do země.
Nářadí očistěte ihned po použití pomocí vody a mýdla.
K recyklaci odevzdávejte pouze nádoby beze zbytků.
Tekuté zbytky materiálu odevzdávejte do sběrného místa pro staré barvy.

**Prohlášení podle VdL-RL
01**

Produktová skupina: Lazury na dřevo

Složení: polyakrylátové disperze, PU-modifikovaný alkyd, schnoucí rostlinné oleje, oxid titaničitý, oxid železitý, organické pigmenty, kyselina křemičitá, vosky, voda, zahušťovadla, smáčedla, suché látky, BIT (Benzisothiazolinon), MIT (Methylisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1).

Informace pro alergiky na tel.: +49 (0) 5432/83-138

Obsah VOC podle
směrnice Decopaint
(2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat.A/e): max. 130 g/l (2010).
Tento produkt obsahuje < 130 g/l VOC.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.