



## Isoliergrund

Speciální vodou ředitelný nátěr zabraňující pronikání tříslovin ze dřeva

Odstín	Dostupnost				
	Počet kusů na paletě	672	200	80	30
	Balení	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l	10 l
	Typ balení	plechový obal bílý	plechový obal bílý	plechový obal bílý	plechový obal bílý
	Kód obalu	01	03	05	10
	Číslo výrobku				
	3440	■	■	■	■


### Spotřeba

2 x cca 70 - 80 ml/m<sup>2</sup>

Pokud nanese nižší množství, než je požadováno, tak bude zhoršena izolační vlastnost.



### Oblasti použití



- Základ a mezivrstva
- Dřevo do interiéru a exteriéru
- Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
- Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
- Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdní, přístřešky pro auta
- Nepoužívejte na čerstvě impregnovaná dřeva. Dodržujte dobu fixace.

### Vlastnosti výrobku



- Vysoce krycí
- Odolná vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
- Zabraňuje zažloutnutí v důsledku tříslovin obsažených ve dřevě a rozpustných ve vodě

### Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	1,30 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	Cca 1500 - 2000 mPa·s
Zápach	Slabý, po uschnutí bez zápchu (mírný)
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

### Systémové produkty

- [Holzschutz-Grund\\* \(2046\)](#)
- [Deckfarbe \(3600\)](#)



➤ Öl-Farbe <sup>[eco]</sup> (7650)

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.  
Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

■ Příprava podkladu

Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.  
Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.  
Odstraňte suky a místa s výronem pryskyřice a očistěte je pomocí vhodného ředidla (např. Verdünnung V 101, Nitro- nebo Universalverdünnung).  
Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, ošetřete pomocí Holzschutz-Grund\* (nevztahuje se na dřevo v interiéru).  
Dodržujte pokyny v listu BFS-Merkblatt Nr. 18 „Nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech“.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

Materiál dobře promíchejte a ihned natírejte.  
Po uschnutí naneste 2 vrstvy.

Upozornění při zpracování



Materiál zpracujte bez ředění.  
Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu s podkladem a izolační účinek.  
Při použití ve vnitřních prostorech zajistěte dostatečné větrání.

■ Schnutí

Sušení: cca 1 hodina  
Brousitelný: cca 4 hodiny  
Přetíratelný: cca 12 hodin  
Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu  
Zkrácení doby schnutí vede ke zhoršení izolace.  
Nižší teploty, nízká výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu vedou k zpomalení procesu schnutí a ke zhoršení izolačních vlastností.

■ Ředění

Připraven k aplikaci

Nářadí / čištění



Akrylový štětec

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.  
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.



---

Upozornění na likvidaci odpadů	Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.
Biocidní přípravek	*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!
Prohlášení podle VdL-RL 01	Typ produktu: Disperzní lak Složení: akrylátová disperze, oxid titančitý, mastek, síran barnatý, voda, éter, Testbenzin, additiva. MIT (Metylisotiazolinon), BIT (Benzisotiazolinon), CMIT/MIT (Chlormetylisotiazolinon/Metylisotiazolinon) (3:1) Informace pro alergiky na tel.: +49 (0) 5432/ 83-138
Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)	EU-limitní hodnota pro tento produkt (Kat.A/g): max. 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje < 30 g/l VOC.

---

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.