



Holz-Tiefenreiniger

Speciální čistič zvětralých nátěrů pro dřevo v exteriéru

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	84
Balení	2 x 2,5 l
Typ balení	plastový kbelík
Kód obalu	03
Číslo výrobku	
2640	■

Spotřeba

Cca 200 ml/m² při jednorázovém použití



Oblasti použití

- Terasy z palubkového dřeva
- Odstranění zbytků nátěrů (olejů a tenkovrstvé lazury)



Vlastnosti výrobku

- Účinně odstraňuje zbytky nátěrů olejů a tenkovrstvých lazur z dřevěných palubek
- Broušení povrchu již není nutné
- Na vodní bázi
- Sada obsahuje: - 2,5 l přípravku v gelové formě - speciální mop - speciální kartáč pro drážky na terase
- Speciální kartáče mohou být našroubované, pomocí speciálního závitů, na běžné teleskopické tyče



Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 0,98 g/cm ³
Viskozita	Gelová
Bod vzplanutí	>60°C
Zápach	Mírný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.



Systémové produkty

- [Gartenholz-Öle \(2632\)](#)
- [Pflege-Öl \(2652\)](#)
- [Grünbelag-Entferner* \(0676\)](#)
- [WPC-Imprägnier-Öl \(2087\)](#)

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +15 °C až do max. +25 °C

Materiál dobře promíchejte.

Naneste materiál pomocí speciálního mopu, plošného štětce nebo štětce rovnoměrně na celou plochu.

Nechte působit cca 30 minut.

Pomocí plošného rozprašovače (4040 nebo 4041) postříkejte lehce vodou, abyste aktivovali čistič.

Dřevo čistěte ve směru vláken dřeva/prken pomocí speciálního mopu.

Prohloubeniny očistěte pomocí speciálního kartáče na terasové drážky.

V případě potřeby opakujte navlhčení a vydrhnutí.

Obzvláště odolné zbytky nátěrů můžete, pokud je potřeba, v mokřem stavu odstranit pomocí kovové špachtle.

Dřevo důkladně opláchněte pomocí zahradní hadice.

Oplachování několikrát opakujte, dokud se nepřestane tvořit pěna. Tady pomůže zametení zbytkové vody pomocí koštěte.

Po uschnutí vyčištěného povrchu jej posuďte a případně proces zopakujte.

V případě potřeby doporučujeme použití přípravku Holz-Entgrauer!

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování

Ošetřené plochy opláchněte velkým množstvím vody.

Vodu z oplachování nevylévejte do kanalizace.

Okrasné a užitkové rostliny, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti, stejně jako i stavební komponenty ochraňte pomocí plachty nebo fólie.

Nářadí / čištění



Speciální mop, plošný štětec, štětec

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

GISCODE

GG50

Upozornění na likvidaci odpadů

Likvidujte dle platných předpisů.



Biocidní přípravek

*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Předpis (EG) Nr. 648/2004
o čisticích prostředcích

< 5 % fosfáty,
Isothiazolinonkombination,
MIT (2-Methyl-2H-isothiazol-3-on),
BIT (1,2-Benzisothiazol-3-(2H)on)

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.