

Protiskluzová překližka

PRO PODLAHY DO VOZIDEL A PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

Protiskluzová překližka s protiskluzovým povrchem má dobrou odolnost proti opotřebení. Produkt je určen pro průmyslové projekty: cisterny se surovinami, nosiče zkapalněného plynu, podlahy skladů, výrobní haly a pro přepravní práce (podlahy nákladních automobilů, podlahy kontejnerů, podlaha vozidel)

- Vynikající nosnost
- Dobrá odolnost proti opotřebení
- Vysoká pevnost lepení

Aplikace

- Průmyslové podlahy
- Paluba převážející zkapalněný plyn
- Podlaha vozidel



Dřevěné materiály

Legálně získané plantážové dřevo

Lepení a emise formaldehydu (FE)

Třída 3 | EN 636:2003

E1 | EN 717-2:1995

Konstrukce překližky

Vodotěsné lepení s křížovými vrstvami dýhy.

Hustota panelu $\geq 650 \text{ kg/m}^3$ EN 323:1993

Obsah vlhkosti: $\leq 12 \%$, opouštějící výrobní | EN 322:1993

Povrch panelu a výkon

Fólie s fenolickým protiskluzovým povrchem 185 g/m^2 nebo 130 g/m^2 tmavě hnědá.

Alkalická odolnost

Dobrá odolnost proti opotřebení (≥ 550 nebo ≥ 330 otáček)

Standardní velikosti

$1,220 \times 2,440 \text{ mm}$, $1,250 \times 2,500 \text{ mm}$

Tolerance velikosti (šířka a délka): $1,0 \text{ mm/1 m}$ | EN 324-1:1993

Tolerance pravoúhlosti: $1,0 \text{ mm/1 m}$ | EN 324-2:1993

Standardní velikosti

12 mm , 15 mm , 18 mm , 21 mm

Tolerance tloušťky podle normy EN 315:2000 standard

LEGAL SOURCE



Mechanické vlastnosti

Standard

Min. pevnost v ohybu			
Paralelně k šířce panelu	N/mm ²	30	EN 310:1993
Paralelně k délce panelu	N/mm ²	50	
Střední modul pružnosti			
Paralelně k šířce panelu	N/mm ²	3 000	EN 310:1993
Paralelně k délce panelu	N/mm ²	5000	

Vynikající struktura (vertikálně)

Min. pevnost v ohybu			
Paralelně k šířce panelu	N/mm ²	55	EN 310:1993
Paralelně k délce panelu	N/mm ²	40	
Střední modul pružnosti			
Paralelně k šířce panelu	N/mm ²	5 500	EN 310:1993
Paralelně k délce panelu	N/mm ²	4000	

Specifikace balení

Překlíčky jsou baleny v paletách s plastovými popruhy, vhodné pro nakládání/ vykládání vysokozdvížnými vozíky.

Objem balení

Tloušťka	Palet/kontejner	M3/kontejner	Max čistá hmotnost
12 mm	14	40	28.50 tun
15 mm	14		
18 mm	14		
21 mm	14		

Vhodnost použití a záruka

Nic z toho, co je zde uvedeno, nepředstavuje výslovnou ani implicitní záruku, včetně záruky prodejnosti nebo vhodnosti k použití, ani z toho nelze vyvozovat ochranu podle jakéhokoli zákona nebo patentu.

Výhradním opravným prostředkem pro všechny reklamace je výměna materiálů.

Certifikáty

V případě, že je vyžadován certifikát FSC nebo jiné, kontaktujte nás pro další informace.

Varování

Tento produkt vytváří dřevěný prach při řezání, broušení nebo tvarování.

Bezpečnostní listy materiálů jsou k dispozici na vyžádání.

Správné postupy na staveništi:




Vhodné podmínky skladování

Překlíčky skladujte v suchém, čistém, dobře větraném a zastřešeném místě. Vyhněte se extrémní teplotě a vlhkosti. Překlíčky nesmí být umístěny v kontaktu se zemí. Palety od sebe oddělte čistými, suchými a pevnými rozpěrkami jednotné tloušťky, vhodnými pro nakládání/ vykládání vysokozdvížnými vozíky.



Zamezení pádům nebo pádu

Pracovníci na staveništi musí s překlíčkami správně zacházet (přenášet, instalovat, odstraňovat atd.) a nesmí je shazovat nebo nechat spadnout z vysokých výškových úrovní nebo přímo narážet na jiné materiály nebo na zem.



Standardní nástroje

Překlíčka by měla být řezána, tvarována a vrtána pomocí standardních nástrojů na opracování dřeva. Doporučený průměr kotouče ~350 mm, tloušťka ~3,5 mm, počet zubů >100 a otáčky 3000 - 3600 ot/min



Uchycení překlíčky

Překlíčka by měla být k podpěrným prvkům bednění připevněna z rubové strany pomocí šroubů. Hřebíky se stopkou se nedoporučují.



Skladování překlíčky

Překlíčku udržujte ve vodorovné poloze a mimo přímý kontakt se zemí.



Recyklace po skončení životnosti

Po skončení životnosti lze překlíčky štěpkovat a použít k výrobě bioenergie v místní elektrárně.


vše kolem dřeva

Au - Mex s.r.o.:
Poděbradská 574/40, 190 00 Praha 9-Vysočany

+420 283 933 452
Fax.: +420 283 933 406

E mail: info@au-mex.cz
http://www.au-mex.cz