



WPC-Imprägnier-Öl

Olej na bázi rozpouštědel pro terasy & ploty a jiné stavební dílce z WPC, resysty & bambusu




Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	672	200
	Balení	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Typ balení	plechový obal bílý	plechový obal bílý
	Kód obalu	01	03
	Číslo výrobku		
farblos	2087	■	■
braun	2088	■	■
grau	2089	■	■

Spotřeba

V závislosti na nasákavosti podkladu cca 50 ml/m² na jeden nátěr



Oblasti použití



- Pro interiér i exteriér
- Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
- Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdní, přístřešky pro auta
- Terasy, ploty, zahradní nábytek a ostatní stavební dílce
- Dřevo-plastové kompozity
- WPC (Wood-Plastic-Composite), resysta a bambus

Vlastnosti výrobku



- Vodoodpudivý
- Odpuzující olej, mastnotu a nečistoty
- Jednoduché zpracování
- Farblos (bezbarvý): k oživení barevného nátěru
- Hnědá & šedá: k dlouhodobé intenzifikaci původního barevného odstínu
- Následné ošetření bez přebroušení

Údaje o výrobku



Pojivo	Alkydové pryskyřice
Hustota	Cca 0,80 g/cm ³
Průtokový pohárek DIN 4 mm	Cca 17 s
Zápach	Po rozpouštědlech

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"**

Systémové produkty

- **Holz-Tiefenreiniger (2640)**
- **Grünbelag-Entferner* (0676)**
- **Holz-Entgrauer (2641)**

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Materiál k ošetření již zvětralých povrchů.
Podklad musí být čistý, suchý a bez prachu, špíny, mastnoty a vosků.
- **Příprava podkladu**
V případě potřeby ošetřete WPC pomocí přípravku Holz-Tiefenreiniger.
Řasy odstraňte pomocí přípravku na odstranění řas a mechů.
Bambus očistěte pomocí výrobku Grünbelag-Entferner* (odstraňovač zelených povrchů)

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

Natřete.
Materiál dobře promíchejte.
Materiál nanášejte pomocí lazurovacího štětce, plošného štětce nebo hadru (bavlněného).
Nevsáknutou nátěrovou hmotu odstraňte pomocí suchého štětce nebo hadříku po max. 30 minutách.
Po 4-6 hodinách povrch zkontrolujte a podle výsledku případně naneste druhou vrstvu.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



- Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
V průběhu několika měsíců bude WPC-Imprägnier-Öl povětrnostním vlivem odbourán.
Následnou udržovací péči můžete provádět pomocí produktu WPC-Imprägnier-Öl bez broušení.
Ve venkovním prostředí je nutné udělat min. jednou za rok ochranný nátěr.

- **Schnutí**
Přetíratelný: po cca. 4 - 6 hodinách
Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.
- **Ředění**
Připraven k aplikaci



Nářadí / čištění

Lazurovací štětec, plošný štětec, hadr (bavlna)




Pracovní náčiní ihned po použití očistěte pomocí ředidel Verdünnung & Pinselreiniger nebo Verdünnung V 101.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

U znečištěných textilií může dojít k samovznícení, proto je namočte do vody, skladujte v požárně odolných nádobách ponořené do vody a zlikvidujte.

Skladování / trvanlivost

V uzavřeném originálním obalu, v suchu, chladu a chráněno před mrazem, minimálně 5 let.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

GISCODE

Ö60

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Biocidní přípravek

*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Prohlášení podle VdL-RL 01

Produktová skupina: Lazury na dřevo
Složení: schnoucí rostlinné oleje, alkydové pryskyřice, damara (přírodní pryskyřice), pigmenty oxidu železa, organické pigmenty, vosky, alifáty, lakový benzín, sušinu (sikkativa),antihautmittel.

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

EU-limitní hodnota pro tento produkt (Kat. A/f): max. 700 g/l (2010)
Tento produkt obsahuje < 700 g/l VOC

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.