



Pflege-Öl

Dekorativní olej na bázi rozpouštědla pro terasy & zahradní nábytek ze dřeva




Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	672	200	96
	Balení	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l
	Typ balení	plechový obal bílý	plechový obal bílý	plechový obal bílý
	Kód obalu	01	03	05
	Číslo výrobku			
douglasie	2645	■	■	■
farblos (bezbarvý)	2652	■	■	■
teak	2653	■	■	■
lärche	2654	■	■	■
bangkirai	2655	■	■	■
Speciální odstíny*	2656		■	■
*Minimální odběr 5 l				

Spotřeba

V závislosti na sací schopnosti dřeva 60 - 80 ml/m² na jeden nátěr



Oblasti použití



- Dřevo do interiéru a exteriéru
- Nevhodné pro rozměrově nestálé a částečně rozměrově nestálé stavební prvky
- Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách - (zahradní) nábytek a dřevěné terasy
- Např. teak, bangkirai, massaranduba, iroko, dub, modřín & douglaska
- Thermo dřevo
- Pro WPC, bambusové a resysta podlahy doporučujeme WPC-Imprägnier-Öl

Vlastnosti výrobku



- Vodoodpudivý
- Odolná vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
- Ochráňuje dřevo před vysušením
- Pigmentované varianty chrání před zašednutím



- Brilantní odstíny
- Jednoduché zpracování
- Následné ošetření bez přebroušení

Údaje o výrobku

Pojivo	Lněný olej
Hustota (20 °C)	0,85 g/cm ³
Průtokový pohárek DIN 4 mm	> 17 s při 20 °C
Zápach	Charakteristický
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"**

Systémové produkty

- **Holzschutz-Grund* (2046)**
- **Holz-Tiefenreiniger (2640)**
- **Holz-Entgrauer (2641)**
- **Grünbelag-Entferner* (0676)**

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.
- **Příprava podkladu**
Aby nedocházelo k vymývání tříslovin u dřevin s vysokým obsahem dřevozbarvujících látek, musí se dřevo před první aplikací vystavit na několik týdnů okolnímu prostředí, nebo vyčistit pomocí Holz-Tiefenreiniger.
Nečistoty, mastnotu a staré nátěry vytvářející jemný film beze zbytku očistěte např. pomocí Holz-Tiefenreiniger.
Zašedlé dřevěné povrchy očistěte pomocí čistícího prostředku Holz-Entgrauer.
Řasy odstraňte pomocí přípravku na odstranění řas a mechů.
Dřevo ve venkovním prostředí, které má být chráněno před hnilobou a zamodráním, musí být ošetřeno pomocí výrobku Holzschutz-Grund*.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

Materiál dobře promíchejte.
Natřete.
Pokud je to možné, tak u prvního nátěru ze všech stran (u terasových prken).
Materiál nanášejte pomocí lazurovacího štětce, plošného štětce nebo hadříku (bavlna) ve směru vláken.
Nevsáknutou nátěrovou hmotu odstraňte pomocí suchého štětce nebo hadříku po max. 30 minutách.
Po uschnutí (cca 12 hodin) naneste 2 vrstvu.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.



Upozornění při zpracování



Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín. U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodou rozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

Farblos (bezbarvý) nechrání před UV zářením (zašednutí) a proto je určen pouze pro dřevěné dílce, které nejsou vystavené přímému působení povětrnostních vlivů (dřeva, která jsou chráněna před přímým slunečním zářením, srážkami a větrem). Pokud chcete využít bezbarvý nátěr ve venkovním prostředí nechráněném před povětrnostními vlivy, tak je nutný nátěr v několika vrstvách a pravidelná údržba.

Ve venkovním prostředí je nutné udělat min. jednou za rok ochranný nátěr.

Barevné odstíny jsou přizpůsobené pro jednotlivé druhy dřeva, ale můžete je bez problémů využívat i u jiných druhů dřeva. Barevný odstín se pak bude odlišovat od odstínu na šabloně.

■ Schnutí

Suchý vůči prachu: cca. 4 hodiny

Přetíratelný: cca. 12 hodin

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

■ Ředění

Připraven k aplikaci

Nářadí / čištění




Lazurovací štětec, plošný štětec, hadr (bavlna)

Pracovní náčiní ihned po použití očistěte pomocí ředidel Verdünnung & Pinselreiniger nebo Verdünnung V 101.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

U znečištěných textilií může dojít k samovznícení, proto je namočte do vody, skladujte v požárně odolných nádobách ponořené do vody a zlikvidujte.

Skladování / trvanlivost



V uzavřeném originálním obalu, v suchu, chladu a chráněno před mrazem, minimálně 5 let.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

GISCODE

Ö60

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Biocidní přípravek

*Používejte biocidní přípravky bezpečně.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Prohlášení podle VdL-RL

01



Produktová skupina: Lazury na dřevo

složení: schnoucí rostlinné oleje, alkydové pryskyřice, dammara (přírodní pryskyřice), pigmenty oxidu železitého, organické pigmenty, vosky, alifáty, lakový benzín, sušidla (Sikativa), stabilizátory.

Obsah VOC podle
směrnice Decopaint
(2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento produkt (Kat. A/f): max. 700 g/l (2010)

Tento produkt obsahuje < 700 g/l VOC

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.