



Treppen- & Parkettlack

Uzavírací, vodou ředitelný lak, určený pro nanášení štětcem a válečkem



Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	672	200
	Balení	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Typ balení	plechový obal bílý	plechový obal bílý
	Kód obalu	01	03
Číslo výrobku			
hedvábný lesk bezbarvý	2390	■	■
hedvábný mat bezbarvý	2391	■	■

Spotřeba

cca. 100-120 ml/m² na jeden nátěr



Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Palubky, parkety & schody
- Obklady zdí a stropů
- Nábytek & interiérové dveře
- Dětské hračky

Vlastnosti výrobku



- Na vodní bázi
- Dobré vlastnosti pro zpracování
- Dobrý rozliv
- Odolný vůči oděrům a poškrábání
- Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1C
- Dobře odolný vůči spoustě běžně dostupných krémů na ruce

Údaje o výrobku



Pojivo	akrylátové disperze /PU-disperze
Hustota	cca. 1,03 g/cm ³
Viskozita (20 °C)	600 - 800 mPa*s
Zápach	Mírný
Stupeň lesku	Hedvábně lesklý, hedvábně matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

➤ **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"**

Systémové produkty

➤ **Wohnraum-Lasur (2400)**
➤ **Treppen- & Parkettpflege (2393)**

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Vlhkost dřeva: 8-12%
Mezibus s P150 – 180
Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý

■ Příprava podkladu

Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.
Neporušené staré nátěry důkladně přebrouste.
Mastná dřeva obsahující pryskyřice umyjte pomocí Verdünnung & Pinselreiniger.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min.+15 °C až do max. +30 °C

Materiál dobře promíchejte.
Natírejte nebo nanášejte válečkem.
Provedte jemný mezibus pomocí brusné houby o zrnitosti 240 - 320.
Vyhněte se probroušení.
Po uschnutí naneste 2 vrstvu.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
Při vysokém zatížení materiálu by měly být naneseny minimálně 3 vrstvy.
Nenalévejte přímo na podklad, jinak se mohou vytvořit fleky.
Nenatírejte více než 2 vrstvy v jeden den.

■ Schnutí

Suchý vůči prachu: asi po 1 hodině
Pevný na dotek: asi po 2 hodinách
Přetíratelný: asi po 4 hodinách
Plně zatížitelný po 7 dnech
Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu
Při práci a při schnutí zajistěte dobré odvětrání.
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

■ Ředění

Připraven k zpracování.
Při aplikaci pomocí válečku můžete pro zlepšení rozlivu přidat asi 5 % vody.



Upozornění Z podlahy a schodů odstraňujte pravidelně, pomocí měkkého koštěte nebo mopu, prach a volné nečistoty.
Podle potřeby vytírejte jednou týdně pomocí vlhkého mopu a přidávejte do vody prostředek k ošetření lakovaných povrchů.


Nářadí / čištění



Akrylový štětec
Váleček na laky na vodní bázi (s krátkým vlasem nebo flokové válečky)

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

GISCODE

W2+

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Bezpečnostní informace v souladu s nařízením RAL

Skladujte mimo dosah dětí.
Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2.
Při broušení používejte prachový filtr P2.
V době zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání.
Při práci s barvou nejezte, nepijte, ani nekuřte.
Při očním kontaktu a kontaktu s kůží ihned důkladně vypláchněte vodou.
Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků nebo do země.
Nářadí očistěte ihned po použití pomocí vody a mýdla.
K recyklaci odevzdávejte pouze nádoby beze zbytků.
Tekuté zbytky materiálu odevzdávejte do sběrného místa pro staré barvy.

Prohlášení podle VdL-RL 01

Produktová skupina: Čiré laky
Složení: polyakrylátové, disperzní, polyuretanové pryskyřice, vosky, oxid křemičitý, voda, étery glakolu, estery, odpěňovače (anti-pěnové látky), zahušťovací činidla, smáčedla, neutralizační činidla, BIT (Benzisothiazolinon), MIT (Methylisothiazolinon).
Informace pro alergiky na tel.: +49 (0) 5432/83-138

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/ i): max. 140 g/ l (2010).
Tento produkt obsahuje < 140 g/ l VOC



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/ data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.