



Holzschutz-Creme farblos

Olejevý lazurovací krém pro jehličnany

Odstín	Dostupnost				
	Počet kusů na paletě	672	200	96	22
	Balení	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l	20 l
	Typ balení	plechový obal bílý	plechový obal bílý	plechový obal bílý	plechový obal bílý
	Kód obalu	01	03	05	20
	Číslo výrobku				
farblos	2714	■	■	■	■

Spotřeba

Ochranný účinek proti zamodráním při 200-250 ml/m²

Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší sací schopnost a je nutný druhý nátěr



Oblasti použití



- Dřevo v exteriéru
- Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, GK 2 a 3
- Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta
- Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
- Základní nátěr pod lazurovací a krycí barvy
- Není vhodné pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch) atd.
- Obaly > 5 litrů jsou vhodné pouze pro prodej profesionálním zpracovatelům

Vlastnosti výrobku



- Chrání dřevo před vlhkostí a má preventivní účinky proti zamodráním
- Ve spojení s konstruktivní ochranou dřeva snižuje riziko vzniku hniloby
- Ochranný film proti plísní a řasám
- Nutný pouze jeden nátěr
- Proniká do hloubky
- Krémová konzistence: není nutné míchat
- Neskapává, vhodná pro práci nad hlavou

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	cca 0,88 g/cm ³
Bod vzplanutí	cca 61 °C
Zápach	Po rozpouštědlech, po uschnutí bez zápachu
Stupeň lesku	Hedvábně matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.




Systémové produkty

- Dauerschutz-Lasur UV (2234)
- Deckfarbe (3600)
- Wetterschutz-Lasur UV (1553)

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.
Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý
- **Příprava podkladu**
Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.
Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.
Dodržujte pokyny v listu BFS-Merkblatt Nr. 18 „Nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech“.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

Natírat pomocí štětce.
Nanášejte ve směru vláken.
Po uschnutí případně natřete druhou vrstvou.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



- Při přetírání pomocí jiných nátěrových látek doporučujeme zkušební nátěr pro zjištění přilnavosti nátěru.
U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodou rozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.
Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.
Souhrnné pokyny pro práci s tímto výrobkem jsou uvedeny v "Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln" (Pokyny k zacházení s prostředky na ochranu dřeva) Průmyslového sdružení Německé stavební chemie (Industrieverband Deutsche Bauchemie).

- **Schnutí**
cca 12 hodin při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.
- **Ředění**
Připraven k aplikaci

Nářadí / čištění



- Štětec (přírodní štětiny)
- Pracovní náčiní ihned po použití očistěte pomocí ředidel Verdünnung & Pinselreiniger nebo Verdünnung V 101.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



- Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech.
Ve skladovacích prostorech je zakázáno kouření.

Bezpečnostní údaje



Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Popis první pomoci

Při nadýchání: Při potížích zavést lékařské ošetření.

Při styku s kůží:

Pokud přetrvává podráždění, vyhledejte lékaře.

Okamžitě omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při zasažení očí:

Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

Při požití:

Nikdy nevyvolávejte zvracení! Pokud postižený zvrací samovolně zabraňte mu ve vdechnutí zvratků.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

GISCODE

HSL20

Upozornění na likvidaci odpadů

Nevylévejte do umyvadla - nesmí se dostat do kanalizace. Větší množství zbytku výrobku zlikvidujte podle platných předpisů v originálních nádobách. Prázdné nádoby bez jakýchkoli zbytků odevzdejte do sběrně recyklačních nádob.

Evropský katalog odpadů: 03 02 05* Ostatní činnosti k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

Biocidní přípravek

Účinné látky:

100 g výrobku obsahuje 1,5 g IPBC

Registrační číslo: N-73331

Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku!

Průvodce ochranou:

BP 1081 – Preventivní ochrana dřeva - základní opatření

BP 2081 – Ochranné prostředky na dřevo: natírání, válečkování, špachtlování a vtírání

Prohlášení podle VdL-RL 01

Produktová skupina: Lazury na dřevo

Složení: alkydové pryskyřice, alifáty, voda, aromaty, smáčedla, sušící činidla, IPBC (3-Jod-2-propinylbutylcarbamát).

Informace pro alergiky na čísle: +49 (0) 5432/83-138

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU hodnota pro tento výrobek (Kat. A/e): max. 400 g/l (2010)

Tento produkt obsahuje < 400 g/l VOC.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.