

Informace o produktu: UV Ochranný olej EXTRA 428 (vnější použití)



Výhody olejů

Vytváří perlový efekt vody

Neloupe se, netvoří šupinky

Snadno aplikovatelný

Osmo UV ochranný olej cedr Extra

Transparentní UV ochranný olej pro použití v exteriéru

Na bázi přírodních olejů/vosků – mikroporézní

2 v 1 – základový i svrchní nátěr v jednom

Povrch chráněný proti houbám, plísním a řasám

Vysoká vydatnost

428 Cedr

transparentní

Ochranný UV faktor 12

Testováno podle normy EN 927-6

Na bázi přírodních obnovitelných zdrojů

Povrch chráněný proti houbám, plísním a řasám

Mikroporézní, prodyšný povrch

2 v 1 – základový i svrchní nátěr v jednom

Schně za cca 12 hodin

Vydatnost cca 18 m² při jednom nátěru

Informace o produktu: UV Ochranný olej EXTRA 428 (vnější použití)

Popis produktu: Osmo UV ochranný olej cedr *Extra* je polomatný finální nátěr pro venkovní použití. Jedná se o výrobek na bázi přírodních olejů, mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Při použití samotného výrobku Osmo UV Ochranný olej cedr *Extra*, aplikovaného ve dvou vrstvách, pak dochází vzhledem k UV ochrannému faktoru 12 (v porovnání s neošetřeným dřevem) k ochraně svislých dřevěných ploch ve venkovních použitích proti zašednutí.

Finální nátěr obsahuje látky k preventivní ochraně nátěru proti napadení plísňemi, řasami a dřevokaznými houbami. Jednoduché přetření bez nezbytnosti broušení nebo nanášení podkladového nátěru. Snadná aplikace, během natírání nezasychá.

Doporučené použití: Osmo UV Ochranný olej cedr *Extra* je vhodný pro všechny svislé dřevěné plochy v exteriéru (rozměrově stálé i rozměrově nestálé dřevěné prvky), jako jsou dveře, okna a okenní parapety, přístřešky pro auta, dřevěné obložení, balkóny, zástěny a ploty, pergoly, zahradní domky a zahradní nábytek.

Obsažené látky: Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový, bodlákový a lněný olej), sikativ (sušidel), anorganických pigmentů a dalších přídavných látek. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek splňuje požadavky na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II): kategorie produktu A/e, max. 400 g/l.

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžádání.

Životnost: Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek v těsně uzavřené nádobě na suchém místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 – 36 hodin před vlastní aplikací.

Příprava: Povrch dřeva musí být suchý a čistý, nesmí na něm být námraza (maximální vlhkost dřeva 20 %). Osmo UV Ochranný olej cedr *Extra* je přímo připravený k použití, prosím neřeďte. Před použitím důkladně promíchejte. Staré nátěry mikroporézními lazurami důkladně očistěte. Staré vrstvy barev a laků odstraňte. Dřevěné povrchy nebruste jemnějším brusným papírem než se zrnitostí 120. Při broušení vždy používejte ochrannou masku proti prachu. Je-li požadována navíc další ochrana proti hniliobě, modráni a napadení hmyzem dřeva v exteriéru (pokud možno ze všech stran), použijte Osmo Impregnaci dřeva WR*.

* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Aplikace:

Osmo štětcem z přírodních štětin nebo Osmo válečkem z mikrovlákna naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva na suché čisté dřevo a nátěr pečlivě rozetřete. Nechte schnout a dobře větrejte. Potom naneste stejným způsobem i druhý nátěr.

Při renovaci povrchu obvykle stačí jeden nátěr Osmo UV Ochranným olejem cedr *Extra*, aplikovaný na očištěný povrch. Ujistěte se, že je povrch před aplikací nátěru dokonale čistý.

Výsledný svrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu).

Doba schnutí: Přibližně 12 hodin (za normálních klimatických podmínek, tj. 23 °C a 50% relativní vzdušné vlhkosti. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se doba schnutí prodlužuje).

Poznámka: V závislosti na povětrnostních podmínkách je třeba nepoškozené plochy každé 3 – 4 roky očistit a ošetřit jedním nátěrem Osmo UV Ochranným olejem cedr *Extra*. Obecně je nutno počítat s výrazně kratším intervalem mezi jednotlivými aplikacemi nátěru v případě, že:

Informace o produktu: UV Ochranný olej EXTRA 428 (vnější použití)

- 1.) plochy jsou intenzivně vystaveny povětrnostním vlivům
- 2.) jsou použité exotické druhy dřeva
- 3.) jedná se o vodorovné plochy, ze kterých voda nemůže snadno odtékat (jako např. terasy, přístřešky pro auta, sedací nábytek, parapety).

Osmo UV Ochranný olej cedr *Extra* není vhodný jako jediný samostatný nátěr teras v exteriéru. Pro vodorovné truhlářské konstrukce je vyžadován minimálně 15° sklon. Ostré úhly musí být zaobleny (radius oblouku > 2 mm) V případě, že již došlo k zešednutí dřeva, ošetřete povrch výrobkem Osmo Ochrana dřeva a poté dvakrát aplikujte nátěr přípravkem Osmo UV Ochranným olejem cedr *Extra*. K dosažení UV ochranného faktoru 12 je třeba nanést dva nátěry, v případě nanesení pouze jednoho nátěru se životnost nátěru výrazně zkracuje.

Vzhledem ke změně barvy cedru doporučujeme ošetřit vždy celý povrch.

Vzhledem k vysokému obsahu olejů v tvrdých dřevinách je třeba ponechat dřevo zvětrat po dobu minimálně 2 – 3 měsíců.

Oleje zdůrazňují přirozený odstín dřeva (mokrý efekt).

Bezpečnostní pokyny:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal se zbytky výrobku prostřednictvím oprávněných osob v souladu s požadavky zákona o odpadech (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky).

Obsahuje 2-butanonoxim a propikonazol. Může vyvolat alergickou reakci.

POZOR!: Výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich www.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz
leden 2015